

P201

Penetrace



Hlubková zpevňující penetrace pro méně soudržné nasákové podklady.

POUŽITÍ:

Pro hlubkové zpevnění a snížení nasákovosti porézních a navětralých minerálních podkladů v exteriérech i interiérech před jejich obkládáním keramickými obklady nebo dlažbami za použití cementových lepidel a před aplikací stěrek a hydroizolačních nátěrů.

Snižuje a sjednocuje savost podkladu a zvyšuje jeho soudržnost. Tím je zajištěn dostatečný otevřený čas lepidel a jejich přídržnost k podkladním konstrukcím.

Vhodná na sádkartonové desky a minerální podklady.

SLOŽENÍ: Bezrozpuštědlová vodná disperze polymer-křemičitého pojiva.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Hodnota pH	9-11
Rozpustnost ve vodě	neomezeně mísitelná
Orientační spotřeba – podle druhu a savosti podkladu *)	0,15-0,25 l/m ²

*) Přesnou spotřebu doporučujeme určit na zkušební ploše.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být suchý, bez prachu a nesoudržných částí, resp. bez filmtvorných hmot se separačním účinkem (např. odbedňovací olej). Znečištěné a sprašující podklady se v závislosti na druhu povrchu celoplošně omyjí, okartáčují nebo ostříkají tlakovou vodou. Po čištění vodou je třeba dbát na dokonalé proschnutí.

ZPRACOVÁNÍ:

Penetrace se po řádném rozmíchání nanáší **neředěná** štětcem, válečkem nebo stříkacím zařízením do nasycení podkladu a nechá se vyschnout. Možné ředění 1 : 1 s vodou jen při první aplikaci u dvojnásobné penetrace silně nasákových podkladů. Před započítáním následných prací musí být zaručeno, že penetrovaná plocha je dostatečně vyschlá.

Při normálních podmínkách (20 °C, 65 % relat. vlhkosti vzduchu) je **doba schnutí cca 12 hod.**, nižší teploty a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužují dobu vyschnutí. Nářadí po upotřebení důkladně očistit vodou.

UPOZORNĚNÍ:

- Navazující stavební konstrukce pečlivě zakrýt, resp. chránit před postříkáním.
- Před zpracováním penetraci dobře rozmíchejte.
- Dodatečné přidávání pojiv a jiných přísad je nepřipustné.

TECHNICKÝ LIST /

- Materiál lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu od +5 °C do +30 °C! Při očekávaných mrazech nepoužívat!
- Nespotřebované zbytky nechat ztuhnout (vyschnout) na vzduchu a společně s kontaminovanými obaly likvidovat na řízené skládce (viz bezpečnostní list).
- Pouze zcela vyprázdňené a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací.

PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Viz bezpečnostní list výrobku.

SKLADOVÁNÍ: Chránit před mrazem. Skladovat při teplotě od +5 °C do +30 °C. V originálních uzavřených nádobách je skladovatelnost minimálně 24 měsíců. Datum spotřeby vyznačen na obalu.

EXPEDICE: Penetrace se dodává v plastových kanystrech po 5 a 10 litrech, případně na paletách krytých fólií.

KVALITA:

- Kvalita produktu je trvale kontrolována v laboratořích výrobce.
- Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001.
- Průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, AO č. 204.

DISTRIBUTOR: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí

PLATNOST: Od 01. 07. 2020

Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.